AquaNet® HG360

FICHA TECNICA PRODUCTO

Next Generation Antifouling - Peces sanos en redes limpias

AquaNet® HG360 de Steen-Hansen es un producto base agua para uso en redes de cultivo. AquaNet HG360 es despachado como producto concentrado para exportación y debe ser diluido 1:1 (v/v). El ingrediente activo en AquaNet HG360 es Oxido de Cobre y Tiocianato de Cobre. AquaNet HG360 brinda al productor una mejor predictibilidad con mayor eficiencia con respecto al costo biológico, es considerado seguro por HSE (Health and Safety Executive de Reino Unido), de bajo impacto para el medio ambiente.



- **Despachado como concentrado 1:1**
- **Costo operacional reducido**
- **Baja huella ambiental**

Steen-Hansen

Producido por:
Steen-Hansen AS
Ulsmågveien 24
NO-5224 Nesttun
Norway

Distribuido por:
Steen-Hansen Chile SpA
Concepción 120 Of 403-Puerto Montt
Fonos:652268160/997583115/993336730
Chile

Especificación de calidad(Listo para uso)

Criterio de calidad	Objetivo	Tolerancia
Peso específico / Densidad	1,20 g/ml	1,19-1,21 g/ml
Dilución	1:1 v/v	
Color	Rojo-Rojizo	
Ingrediente activo	Cu_2O, CuSCN	
Viscosidad	14 sec/100ml (DIN4)	13-15 sec/100ml (DIN4)
Temperatura de almacenaje	>5°C	5-30°C
Tiempo de almacenaje	15 meses	15 meses

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Aqua-Net HG360 es un producto concentrado que debe diluirse en un 100 % respecto de volumen inicial previo a la impregnación de redes, (**Por cada 100 litros de Aqua-Net HG360, agregar 100 litros agua**) alcanzando viscosidades de 14 +/- 1 segundos medidos en copa DIN 4/20°C.

Incorporar primero la pintura concentrada y luego el agua, mezclar adecuadamente por unos 20 minutos (Cuidar de no generar espuma en superficie). Controlar la homogenización midiendo la viscosidad en al menos 3 puntos diferentes de la tina de impregnación.

Proceder a la impregnación de la red, ya sea estirada o en fardo, esto va a depender del volumen de pintura en la tina de impregnación, del tamaño de la tina y el procedimiento utilizado por el taller. Sumergir la red por 20 a 30 minutos.

La impregnación se debe realizar por inmersión.

PRECAUCIONES EN CONTROL DE CALIDAD DE IMPREGNACIÓN

Revisar estado de limpieza de las redes a impregnar, verificar que estén limpias de restos de algas y otros componentes del biofouling.

Controlar el adecuado secado de la red a impregnar en toda su superficie, previo al inicio del proceso.

Verificar que la red impregnada este completamente seca antes de removerla del secador, permitir que la red repose. Para que la humedad retenida se libere antes embolsar la red.

PRECAUCIONES GENERALES PARA USO DEL PRODUCTO

Se recomienda usar antiparras de seguridad y guantes al manipular el producto.

Lavarse bien las manos después de tratar las redes.

Todo residuo en la piel debe ser retirado con agua.

En caso de contacto con los ojos, lavar profusamente con agua.

Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de requerir mayor información revisar hoja de seguridad de producto.